

Solyxil® Fix A13-1 Special

Универсальный суперпластификатор - ускоритель набора прочности бетона с высокими характеристиками по морозостойкости и водонепроницаемости (Соликсил® Фикс А13-1 Спецшл)

СЕРИЯ И КАТЕГОРИЯ

серия **Fix** - основная универсальная серия добавок для бетона Solyxil®.

категория **Special** - категория добавок Solyxil® для бетонов со специальными требованиями.

ОПИСАНИЕ

Добавка для бетона Solyxil® Fix A13-1 Special представляет собой новейший комплексный состав на основе модифицированного полиметакрилового эфира третьего поколения и специальных модификаторов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Комплексная добавка, суперпластификатор - ускоритель набора прочности Solyxil® Fix A13-1 Special является универсальной и может применяться как для производства товарного бетона, так и для сборного железобетона и бетонных конструкций различного уровня ответственности и предназначения с высокими требованиями по водонепроницаемости и морозостойкости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

За счет иного механизма действия Solyxil® Fix A13-1 Special, по сравнению с добавками на нафталин-сульфонатной основе, достигаются больший эффект диспергации и более высокая пластифицирующая способность бетонной смеси, что приводит к значительному снижению водоцементного отношения и увеличению марок бетона по прочности (ранней и конечной), морозостойкости и водонепроницаемости. Применение добавки Solyxil® Fix A13-1 Special в производстве позволяет получать изделия с ровной и гладкой поверхностью.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуемая дозировка добавки Solyxil® Fix A13-1 Special 0,3-0,8% товарного продукта от массы цемента. Оптимальная дозировка добавки определяется путем лабораторных испытаний. Перед применением добавку необходимо перемешать. Добавка вводится в бетонную смесь вместе с водой затворения, после чего необходимо обеспечить достаточное время перемешивания. НЕ ДОБАВЛЯТЬ В СУХУЮ СМЕСЬ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом помещении, в закрытой заводской упаковке. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок годности составляет 12 месяцев с момента выпуска продукции при соблюдении условий хранения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с добавкой необходимо использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу и слизистые оболочки, при попадании обильно промыть водой.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Добавка Solyxil® Fix A13-1 Special является неопасным грузом, дополнительных мер по безопасности при транспортировке соблюдать не требуется.

УПАКОВКА

Пластиковые контейнеры в металлической обрешетке (1000 кг), пластиковые бочки (200 кг), пластиковые канистры (20 кг). Возможен налив в тару покупателя.

СЕРИИ ДОБАВОК МАРКИ Solyxil®

- **Fix** - основная, универсальная серия добавок.
- **Lange** - серия продуктов для товарного бетона и раствора с высокими требованиями по времени сохранения бетонной смеси.
- **Luft** - серия продуктов для легких, ячеистых бетонов и товарных растворов.
- **DeFrost** - серия противоморозных добавок.

КАТЕГОРИИ ДОБАВОК

Каждая серия делится на следующие категории:

- **Stock** - базовая категория добавок с оптимальной концентрацией и эффективностью
- **Extra** - добавки с высокоэффективной концентрацией активного вещества и улучшенными характеристиками
- **Special** - категория высокоэффективных добавок для бетонов со специальными требованиями

Solyxil®

Solyxil® Fix A13-1 Special

Универсальный суперпластификатор - ускоритель набора прочности бетона с высокими характеристиками по морозостойкости и водонепроницаемости (Соликсил® Фикс А13-1 Спецшл)

Свойства бетонной смеси с добавкой "Solyxil® Fix A13-1 Special"

Пластификация (при равном В/Ц)	с П1 (Осадка конуса 2 см) до П5 (Осадка конуса 25 см)
Водоредуцирование (при равной подвижности)	до 30%
Сохраняемость бетонной смеси	1,5 - 2,5 часа
Ускорение набора прочности (в 1 сутки)	до 140% от нормируемой
Прирост прочности (при равной подвижности)	до 165% от класса бетона
Повышение марки бетона по морозостойкости (F)	На 200-400 циклов
Повышение марки бетона по водонепроницаемости (W)	На 4-6 единицы
Экономический эффект (экономия затрат на 1 м ³ бетона за счет экономии цемента при равных характеристиках)	До 180 руб./м ³

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Непрозрачная жидкость бежевого цвета
Плотность при 25°С	≥ 1,055 - 1,070 кг/дм ³
Показатель рН	6-8
Концентрация активного вещества	37%
Доля хлоридов	≤ 0,01%

Solyxil®